

Opdrachtnummer : 201800278
Datum opdracht : 18-1-2018
Uw opdrachtref. : Schriftelijke aanvraag

Omschrijving : Lederlook

STAAL
20180027801

Uw referentie : **SADDLE**

Datum ontvangst : 18-01-2018

Staalname door : derden

Datum uitvoering : Week : 04-06

Plaats uitvoering : Servaco

Martindale abrasie ISO 5470-2: 2003 methode 1 - droog tov standaardwol

Methode: twmarl proefomstandigheden: 20°C ± 2°C - 65 % RV ± 4 %, druk: 12 kPa

eindpuntbepaling: ISO 5470-2

1600 rubs	1 rating scale
3200 rubs	1 rating scale
6400 rubs	1 rating scale
12800 rubs	1 rating scale
25600 rubs	1 rating scale
38400 rubs	1 rating scale
50000 rubs	1 rating scale

Martindale abrasie ISO 5470-2: 2003 methode 1 - droog tov standaardwol

Methode: twmarl proefomstandigheden: 20°C ± 2°C - 65 % RV ± 4 %, druk: 12 kPa

eindpuntbepaling: ISO 5470-2

100.000 rubs	1 rating scale
150.000 rubs	1 rating scale
200.000 rubs	1/2 rating scale
250.000 rubs	1/2 rating scale
300.000 rubs	1/2 rating scale
350.000 rubs	1/2 rating scale



Frans Deleu
Diensthoofd



Dr. Nicholas Van Landuyt
Algemeen Directeur

! : Geaccrediteerde methode voor de monstertypes terug te vinden in de bijlage van het BELAC -certificaat nr. 052-TEST. De beproevingsresultaten hebben enkel betrekking op de beproefde objecten. Dit verslag mag niet worden gekopieerd, tenzij in zijn volledige vorm en met schriftelijke toestemming van Servaco. De meetonzekerheid en de omschrijving van de vermelde onderzoeksmethoden zijn op aanvraag ter beschikking.